

試験成績表

年 月 日

御 中

弊社製品性状を下記の通り御報告致します。

 内田化工株式会社



製品名	HONEST強力コーティング	LOT No.	直近30LOT
仕様	16kg・8kg・330ml	試験日	

試験項目	単位	自社規格	試験結果	試験法
耐熱試験 (60±1°C×24hr)	—	発泡のないこと。 6mm以上のだれ、ずれのないこと。	合格	ASTM-D-2822-9 準拠
容器の中での状態	—	塊や沈殿がなく均質であること。	合格	JIS K 5600-1-1:1999※
加熱残分	%	70.0以上	78.2	JIS K 5601-1-2:1999※
耐屈曲性	—	クラック、パネルからはく離がないこと。	合格	★ ASTM-D-2822-9 準拠

上記4項目は、JASS 8 防水工事:2000 表1.10 ゴムアス系シール材の品質を適用。

密度 (at25°C)	g/ml	1.15±0.05	1.12	JIS K 5600.2.4:1999
引火点	°C	24以上	27	JIS K 2265-1:2007
ちょう度 (at25°C)	1/10mm	360±40	385	JIS K 2220-7:2003

摘要

★ 60°C, 24時間処理した試料について-5°Cで試験する。

※ 最新版JIS試験法を適用。