

# HONEST・強力コーティング

“HONEST 強力コーティング” は、ゴム化アスファルトを主成分とした  
1成分形油性コーキング材です。

## 特 長

---

## 用 途

---

## 荷 姿

---

18L	NET 16	8
<del>L</del>	<del>NET 8</del>	<del>8</del>
	NET 330ml	30 /



16



330ml /

## 標準使用量（目地等）

---

目 地 寸 法	使用量注入（ロス含む）
(W) 10mm × (H) 10mm	≒ 0.13kg/m
(W) 20mm × (H) 10mm	≒ 0.26kg/m
(W) 15mm × (H) 15mm	≒ 0.29kg/m
(W) 20mm × (H) 15mm	≒ 0.39kg/m

## 性 状

試験項目	単位	自 社 規 格	試験結果	試 験 法
耐 熱 試 験 (60±1℃×24hr)	—	発泡のないこと。 6mm以上のだれ、ずれのないこと。	合 格	ASTM-D-2822-9 準拠
容器の中での状態	—	塊や沈殿がなく均質であること。	合 格	JIS K 5600-1-1:1999
加 熱 残 分	%	70.0以上	78.5	JIS K 5601-1-2:1999
耐 屈 曲 性	—	クラック、パネルからの はく離がないこと。	合 格	★ ASTM-D-2822-9 準拠
上記4項目は、J A S S 8 防水工事：2000 表1.10 ゴムアス系シール材の品質を適用。				
密 度 (at25℃)	g/ml	1.15±0.05	1.14	JIS K 5600.2.4:1999
引 火 点	℃	24以上	27	JIS K 2265-1:2007
ちょう度 (at25℃)	1/10mm	360±40	365	JIS K 2220-7:2003
摘要 加熱残分：105℃ 1時間 試料1g 耐屈曲性：60℃、24時間処理した試料について-5℃で試験する。 ※最新版 J I S 試験法を適用。				

## 使用法／お取扱注意事項

2



# 内田化工株式会社



ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004

120-0015  
 03-3880-6331 <http://www.uchi-da-kako.co.jp>  
 324-0023